



ARTIGIANO

italian home fashion



ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

Коллекция

Тип

Область применения

Эксплуатационные
характеристики

Расход

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания при

+23°C и влажности 50%

Блеск

Цвет

Хранение

Тара

RUSTIQUE

Вододисперсионное минеральное покрытие на акриловой основе с фактурой грубо обработанного камня.

Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

Покрытие устойчиво к мытью и стиранию.

1,5 м²/л.

1,5 кг/л.

Вода.

Наносится шпателем из нержавеющей стали.

Межслойная сушка 6-8 часов, до использования 24 часа. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

Матовый.

Базовый белый, рекомендуется колеровка лессирующим воском CERA.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Беречь от мороза и длительного воздействия солнечных лучей.

3,3 л. Наполнение 2,5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Поверхность должна быть подготовлена в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить, отшлифовать и удалить пыль, чтобы получилась гладкая поверхность. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания. Для грунтования используйте грунтовку «Primer Quarzo».

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть 10°-40°C. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте клеящейся лентой потолок, пол, двери, окна и другие поверхности, смежные с окрашиваемой, чтобы предотвратить попадание на них краски.

Инструмент Шпатель из нержавеющей стали. Каждый раз перед началом нанесения материала необходимо подготовить инструмент к работе – зачистить края шпателя от царапин и заусенцев. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем - мелкозернистую шлифовальную шкурку. Отполируйте рабочие поверхности шпателя до

полного удаления видимых дефектов. Для нанесения воска CERA используется декоративная рукавица.



ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

Методика нанесения материала:

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох.

- Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок, шириной примерно 3 см малярной бумагой.
- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Во избежание стыков материал наносят от угла до угла.
- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова и не требует разбавления водой.

Нанесение грунтовочного слоя:

1. Нанесите слой грунтовки «Primer Quarzo». коротковорсовым валиком, стараясь равномерно распределить по поверхности и не оставлять явных следов от валика. Расход грунта: 1 л на 8-10 кв.м.
2. Дайте грунтовочному слою высохнуть 2-4 часа, перед тем как наносить RUSTIQUE.

Нанесение RUSTIQUE (колерованный):

1. Держите шпатель под углом 45° и наносите на всю поверхность короткими крестовыми движениями для создания участков различной толщины. Следите за тем, чтобы не оставались неокрашенные участки поверхности.
2. Периодически отходите от стены и осматривайте окрашенную поверхность на предмет равномерности покрытия материалы.
3. Покрытие является эластичным и может, при необходимости, наноситься руками для создания креативного рисунка.

Нанесение защитного воска CERA на RUSTIQUE (неколерованный):

1. Подождите, пока покрытие полностью высохнет и нанесите слой колерованного воска CERA круговыми движениями. Расход воска: 1 литр на 10-12 кв.м.

Нанесение многослойного покрытия «под камень»:

1. Нанесение грунта – краски Bascoat в два слоя, колерованной в цвет основного покрытия, промежуточная сушка.
2. Нанесение первого слоя декоративного покрытия RUSTIQUE тонким укрывающим слоем, промежуточная сушка 3-4 часа.
3. Нанесение второго слоя декоративного покрытия RUSTIQUE островками, создание фактуры, напоминающей сколы камня. Можно создать диагональное направление, что придаст покрытию определенную динамику, промежуточная сушка 10 часов.
4. Нанесение круговыми движениями рукавицей защитного состава CERA (колерованного). Можно использовать несколько цветов CERA, что придает поверхности дополнительный объем и подчеркивает слоистую структуру камня.

Очистка инструментов

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Уход

Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте щелочные и/или спиртовые/на растворителях моющие средства.

Меры предосторожности

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с пигментами или красками на растворителях.

