



# ARTIGIANO

italian home fashion



## ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

### КОЛЛЕКЦИЯ

**Тип**

**Область применения**

**Расход**

**Сухой остаток**

**Плотность**

**Разбавитель**

**Способ нанесения**

**Время высыхания при  
+23°C и относительной  
влажности 50%**

**Блеск**

**Цвет**

**Стойкость к мытью**

**Хранение**

**Тара**

### PRECIOUS

Вододисперсионное минеральное покрытие на акриловой основе с эффектом «бархатистого» шелка.

Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

5-6 м<sup>2</sup>/л (вариант А), 3-4 м<sup>2</sup>/л (вариант Б).

45-50%.

1,1 кг/л.

Вода.

Наносится валиком и шпателем из нержавеющей стали.

до отлипа 3-4 часов, до использования 24 часа,  
полное высыхание 7-10 дней.

Перламутровый.

Перламутровый, допускается колеровка водными или универсальными пастами по каталогам.

Покрытие устойчиво к мытью.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца для бесцветной базы (со дня изготовления). Беречь от мороза и длительного воздействия солнечных лучей.

3,5 л. Наполнение 2,5 л.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности** Поверхность должна быть ровной, непористой и подготовлена в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить, отшлифовать и удалить пыль, чтобы получилась гладкая поверхность. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания. Для грунтования используйте грунтовку «Artigiano Basecoat».

**Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть 10°-40°C. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте клеящейся лентой потолок, пол, двери, окна и другие поверхности, смежные с окрашиваемой, чтобы предотвратить попадание на них краски.



## ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

### Инструмент

валик с коротковорсовой нитяной шубкой, шпатель из нержавеющей стали. Каждый раз перед началом нанесения материала необходимо подготовить инструмент к работе – зачистить края шпателя от царапин и заусенцев. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем - мелкозернистую шлифовальную шкурку. Отполируйте рабочие поверхности шпателя до полного удаления видимых дефектов.

### Методика нанесения материала:

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох.

- Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок, шириной примерно 3 см малярной бумагой.
- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Во избежание стыков материал наносят от угла до угла.
- Тщательно перемешайте материал. Для нанесения грунтовочного слоя разбавьте на 30% водой, последующие слои не требуют разбавления краски.
- Полностью погружайте валик в банку, либо поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.
- 

### Нанесение на поверхность коллекции PRECIOUS

1. Разбавьте водой на 30% и нанесите один ровный слой валиком с коротким ворсом.

Для нанесения последующих слоев есть два варианта:

#### Вариант А:

- а) Через 3-4 часа нанести валиком ровный однородный слой. Сразу после нанесения материала на поверхность необходимо раскатать краску в одном направлении (слева направо и сверху вниз) для создания однородной структуры покрытия.
- б) Просушите покрытие и нанесите валиком еще один слой. Слой нанесите более толстый, чем предыдущий. Затем возьмите пластиковый гибкий шпатель и придайте поверхности фактуру легкими, сдвигающими материал движениями.

#### Вариант Б:

- а) Через 3-4 часа нанести валиком густой слой PRECIOUS. Сразу же ребром металлического шпателя делаем фактуру.
- б) Подождите, пока покрытие станет сухим на ощупь, и нанесите валиком тонкий слой. При помощи шпателя разгладьте и по мере высыхания отполируйте поверхность. От того, как и в каком направлении выравнивалось покрытие, будет зависеть как будет «играть» поверхность на свету.

### Очистка инструментов

Инструменты промыть водой сразу после применения.

### Уход

Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте щелочные и/или спиртовые/на растворителях моющие средства.

### Меры предосторожности

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с пигментами или красками на растворителях.