



## ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

### Коллекция

#### Тип

#### Область применения

#### Расход

#### Сухой остаток

#### Плотность

#### Разбавитель

#### Способ нанесения

#### Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

#### Блеск

#### Цвет

#### Стойкость к мытью

#### Хранение

#### Тара

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка поверхности

#### Условия при окраске

#### Инструмент

### CONFETTI

Вододисперсионное покрытие на акриловой основе с эффектом античных стен.

Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

4-5 м<sup>2</sup>/л.

12-15%.

1,1 кг/л.

Вода.

Наносится кистью с применением пластикового шпателя.

до «отлипа» 6-8 часов, полное высыхание 7-10 дней.

Матовый.

Базовый белый. Допускается колеровка водными и универсальными пастами по каталогу CONFETTI в цвета близкие к эталону. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Покрытие стойкое к мытью.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца. Беречь от мороза и длительного воздействия солнечных лучей.

3,5 л. Наполнение 2,5 л.

Поверхность должна быть ровной, непористой и подготовлена в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить, отшлифовать и удалить пыль, чтобы получить гладкую поверхность. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания.

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть в пределах +10°-+40°C. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте клеящейся лентой потолок, пол, двери, окна и другие поверхности, смежные с окрашиваемой, чтобы предотвратить попадание на них краски.

Для нанесения грунтовочного покрытия «Artigiano Basecoat» используется валик с коротковорсовой нитяной шубкой. Для нанесения финишного покрытия CONFETTI используется плоская кисть с мягкой и гибкой натуральной щетиной, и в зависимости от выбранной техники щетка с мягкой щетиной или пластиковый шпатель.



## ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

### Нанесение грунтовочного слоя ARTIGIANO BASECOAT:

- Перед нанесением тщательно перемешайте материал.
- При необходимости допускается разбавление водой не более 10% от объема краски.
- Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.
- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.
- Наносить в 2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов.

### Нанесение финишного слоя CONFETTI:

1. Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению. Для достижения однородности и равномерности рисунка декоративного покрытия окраску производите, нанося материал, участками овальной формы, избегая квадратных форм.
2. Наносите краску на поверхность кистью короткими разнонаправленными мазками достаточно плотно распределяя краску по окрашиваемой поверхности.

### Существует два варианта окончательной обработки финишного слоя:

**Вариант А:** через 15-20 минут (краска должно приобрести матовость) после нанесения материала обработать поверхность гибким пластиковым шпателем. Движения приглаживающие, легкие, в разных направлениях. При этом мелкие, содержащиеся в краске частицы белого цвета разглаживаются и приобретают более светлый оттенок. После высыхания поверхность получается более ровная и мягко растушеванная по цвету.

**Вариант Б:** через 15-20 минут (краска должна приобрести матовость) после нанесения материала обработать поверхность мягкой щеткой, слегка касаясь выпуклых участков, приглаживая щеткой мелкие белые частицы, содержащиеся в краске. После высыхания поверхность получается более шершавая и контрастная. При этом способе не требуется тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности.

**Очистка инструментов** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**Уход** Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте щелочные и/или спиртовые/на растворителях моющие средства.

**Меры предосторожности** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с пигментами или красками на растворителях.